



TEST REPORT

우 44776 울산광역시 남구 테크노산업로 29번길 8

TEL (051)464-0771 FAX (051)462-2115

성적서번호 : TAK-2024-027757

접 수 일 자 : 2024년 02월 14일

대 표 자 : 김길출, 이창훈, 김태형

시험완료일자 : 2024년 03월 19일

업 체 명 : 한국주철관공업(주)

주 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 525(신평동)

시 료 명 : 덕타일주철관 내면 에폭시 수지 분체 도장-BPF

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
도막의 비중	-	-	1.7	KS D 4317 : 2022
도막의 밀착성	-	-	100/100	KS D 4317 : 2022
도막의 내충격성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2022
도막의 가요성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2022
도막의 굽힘 저항성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2022
도막의 내온도 반복성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2022
도막의 방식성(500 h)	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2022
도막의 부착성 : 평균	MPa	-	12	KS D 4317 : 2022
도막의 부착성 : 한점 최소	MPa	-	11	KS D 4317 : 2022

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lee Jin Seong

작성자 : 이진성

Tel : 052-279-0421

Ryue Tae Gye

기술책임자 : 유태규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 03월 19일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code