



## TEST REPORT

우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)

TEL (051)464-0771 FAX (051)462-2115

성적서번호 : TAK-2025-024193

접 수 일 자 : 2025년 02월 11일

대 표 자 : 김태형, 이창훈, 김영훈

시험완료일자 : 2025년 03월 19일

업 체 명 : 한국주철관공업(주)

주 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 525(신평동)

시 료 명 : 덕타일 주철관의 모르타르 라이닝

## 시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
시멘트 모르타르 라이닝의 압축강도(28일)	MPa	-	63.1	KS L ISO 679 : 2009

\* 배합비(무게비) = 시멘트 : 모래 : 물 = 1 : 3 : 0.5

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Min Ju Hong*

작성자 : 민주홍

Tel : 052-220-3189

*Kim Minho*

기술책임자 : 김민호

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 03월 19일

**KTR 한국화학융합시험연구원**

위변조 확인용 QR code